

ELASTROMETİK BİTÜM-KAUÇUK ESASLI, SÜPER ELASTİK DERZ DOLGU MACUNU

**TANIMI**

QIS BITUMAS, elastrometik bitüm-kauçuk esaslı, yatay ve düşey derzlerde ısıtılarak kullanılan süper elastik derz dolgu macunudur.

KULLANIM ALANLARI

- ✓ Dilatasyonlar, derzler,
- ✓ Geniş yüzeyli beton kaplamaların ek yerleri,
- ✓ Barajlar, kanal ve kanaletler,
- ✓ Genleşme ihtimali olan diğer yerlerde. Su geçirimsizlik,

dolgu, tamir ve yapıştırma amaçlı kullanılır.

- ✓ Cam yol butonlarının asfalta montajı için kullanılır.

ÖZELLİKLER

- ✓ Çok elastiktir. -20°C ila +80°C sıcaklıklar arasında elastikiyetini korur.
- ✓ Çift cidarlı özel kazanda veya direkt olarak ocak üzerinde ısıtılabilir.
- ✓ İçme suyuna karışmaz.

UYGULAMA**Yüzey Hazırlığı**

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir. Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır. İyi yapışma sağlamak amacıyla, uygulamadan önce astar olarak yüzeylere bir kat QIS BITUM ASTAR sürülmelidir.

Uygulama

QIS BITUMAS, azami 160-180°C sıcaklığa kadar ısıtıldıktan sonra, karıştırılıp derze dökülür. Trafiğe maruz kalacak alanlarda üzerine ince kum serpilebilir. Yaklaşık 1 saat sonra kullanıma uygundur. 160-180°C sıcaklık aşılırsa veya birkaç kez ısıtılıp soğutulursa ürün özelliklerini kaybeder.

SARFIYAT

Sarfiyat değişkendir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

18 kg'lık metal ambalajlarda, siyah renk olarak sunulmaktadır. Raf ömrü süresizdir.

TEKNİK VERİLER

TS NO	: TS EN 14188-1
POZ. NO	: 04.615
ÖZGÜL AĞIRLIK	: 1,15 kg/dm ³
UYGULAMA SICAKLIĞI	: 130-160°C
Max. ISITMA SICAKLIĞI	: ≤180°C
FRAAS KIRILMA NOKTASI	: -20°C (TS EN 12593)
YUMUŞAMA NOKTASI, °C	: 90°C (TS 120 EN 1427)
KONİK PENETRASYON (25°C)	: 33 (ASTM D 5329)
ESNEKLİK%	: 38 (TS EN 13880-3)
AKMA DİRENCİ (60°C'de) mm	: 1 (TS EN 13880-5)
ASFALT UYUMLULUĞU	: Uygun (TS EN 13880-9)

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sıcak asfalta kesinlikle gaz, benzin gibi uçucu maddeler karıştırılmaz. Sıcak asfalt ile çalışırken özel ekipman kullanılmalıdır. Tüm kimyasal ürünlerde olduğu gibi kullanma ve depolama sırasında gıda ürünleri, deri, göz ve ağızla temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasında, iş ve işçi sağlığı kurlarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven ve gözlük kullanılmalıdır. Kaza ile yutulduğunda doktora başvurunuz. Deri ile temasta bol su ile yıkayınız. Ambalaj kapağını açık bırakmayınız. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır.

