

## TEK BİLEŞENLİ, KATALİZÖRLÜ, ESNEK POLİÜRETAN ENJEKSİYON REÇİNESİ

**TANIMI**

QIS INJECTION 1K tek bileşenli, düşük viskoziteli, solventsiz, esnek yapıda poliüretan enjeksiyon reçinesidir.

**KULLANIM ALANLARI**

Su yalıtımın sağlanması gereken yerlerde, dolgu ve onarım işlerinde. Çatlak enjeksiyonlarında, beton yapılarındaki harekete maruz yerlerde ve dilatasyonlarda su sızıntılarını durdurma işlerinde, tüneller, köprüler ve tüm yapı elemanlarında, tünel segmentlerinin birleşim yerlerindeki su sızıntılarını durdurma, segment arkası perde enjeksiyon işlerinde, kumlu zemin, çatlaklı kayalara ön enjeksiyon işinde, kumlu ve çakıllı zeminlerin stabilizasyonunda kullanılır.

**ÖZELLİKLER**

Solvent içermez. Rötreye yapmaz. Hidrofobiktir. Su ile temasta reaksiyona geçer, genişleşip küre alır ve gözeneksiz, esnek ve yoğun bir köpük haline dönüşür. Kesin su geçirimsizlik sağlar. Nemli ortamlarda bile yüksek yapışma gücü vardır. Hafif asitlere, alkalilere, organik çözeltilere, mantar küf ve mikro organizmalara karşı dirençlidir. Reaksiyon ve genişleme oranı kontrol edilebilir. İçme suyu ile teması haline sağlıklı zararı yoktur.

**UYGULAMA****Yüzey hazırlığı**

Uygulama yapılacak çatlaklar basınçlı hava ile temizlenmeli, serbest parçalar, yağ, boya gibi maddelerden arındırılmalıdır.

**Karıştırma**

INJECTION 1K reçinesine, gerekli miktar CATALYST (%1-5) önceden çalkalanarak eklenir ve homojen bir karışım elde edilene kadar karıştırılır. Hızlandırıcı oranı, ortam sıcaklığı, nem oranı ve su sıcaklığı göz önüne alınarak önceden deney yapılarak belirlenmelidir. Karışım sırasında reçine sudan uzak tutulmalıdır, aksi halde reaksiyona geçer, köpükleşme başlar ve ekipmanlar içerisinde donmaya başlayıp tıkanma yapar. Karışım su ile temas etmediği sürece reaksiyona geçmez.

**Uygulama**

INJECTION 1K + CATALYST karışımı, tek bileşenli ve basınçlı enjeksiyon pompası ile enjekte edilir. Enjekte edilen malzeme ortamdaki su ile reaksiyona girer ve köpürerek suyu durdurur. Kuru ortamlarda çatlak ve derzler önce su enjekte edilir. Bu uygulama hem çatlak ve derz için temizlenmesine hem de reçinenin reaksiyona geçmesini sağlar.

**Çatlakların enjeksiyonunda kullanılacak yöntemler;**

- ✓ Çatlaktan mesafesi betonun kalınlığında ve çatlağı 45° açı ile çapraz delerek içine yerleştirilen enjeksiyon dübeli ile şaşırtmalı 'dikişli' sistem.
- ✓ Çatlak üzerine 'packer' yerleştirilerek yapılan enjeksiyon sistemi. Çatlakların derinliği ve uzunluğu göz önüne alınarak enjeksiyon dübelleri sabitlenir. Enjeksiyona en alt dübelden başlanarak üst dübellerden reçine çıkana kadar kademeli olarak devam edilir.

**SARFIYAT**

Değişken

**AMBALAJ VE DEPOLAMA**

INJECTION 1K; 20 kg

CATALYST ; 2 kg

Orijinal paketinde, +5°C / +25°C'de havalandırılmış, kuru ve korumalı ortamlarda, güneş, yağmur ve dondan korunarak depolandığında raf ömrü üretim tarihinden itibaren 1 yıldır.

**TEKNİK VERİLER****INJECTION 1K;**

Özgül ağırlık : 1.06 kg / Lt ± 0.03 (ASTM D1475)  
Viskozite : 260-300 cP (+250C) (ASTM D2196)  
Parlama noktası : > +110°C (ASTM D93)

**CATALYST;**

Özgül ağırlık : 0.95 kg / Lt ± 0.03 (ASTM D1475)  
Viskozite : 40-60 cP (+25°C) (ASTM D2196)  
Parlama noktası : > +110°C (ASTM D93)

**INJECTION 1K + %2 CATALYST kürlenmiş karışım;**

Özgül ağırlık : kg / Lt ± 0.03 (ASTM D3574)  
Esneklik : > %200  
Çekme dayanımı : > 1 N/mm<sup>2</sup> (ASTM C190-1963)

**INJECTION 1K + CATALYST tack-free kürlenme;**

Reaksiyon	+ Accelerator	Kür süresi
+10°C	% 1	~ 3.5 saat
+10°C	% 2	~ 2.5 saat
+20°C	% 1	~ 3 saat
+20°C	% 2	~ 2 saat
+30°C	% 1	~ 2.5 saat
+30°C	% 2	~ 1.5 saat

**GÜVENLİK ÖNLEMLERİ**

Karıştırma ve uygulama sırasında eldiven, koruyucu giysi, maske/gözlük kullanılmalı, ürünün göz, ağız ve cilt ile teması önlenmelidir. Cilt ile temasında bol su ile yıkanmalı, göz ile teması durumunda doktora başvurulmalıdır.

